



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	MSK-FM001
Název/motiv mozaiky	Sv. Cyril
Autor	návrh a realizace Josef Odráška
Datace	90. léta 20. století (?)
Místo	studánka Cyrilka, Čeladná
GPS souřadnice	49°30'43.837"N, 18°20'17.115"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,8 m, šířka 0,7 m Mozaika je instalována pod stříškou studánky.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,2 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihozápad
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v lese. Stavba studánky, na které je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Mozaika je zasazena na zadní stěně otevřeného přístřešku vystavěného nad studánkou Cyrilka u silnice v lese v katastru obce Čeladné. Stavbička nad pramenem sousedí s dřevěnou kaplí vybudovanou v tzv. „národním stylu“ s lidovými prvky roubených staveb a s její podobou koresponduje vyřezávanými sloupky i jehlancovým tvarem střechy kryté šindelem. Byla vystavěna v roce 1936.

Původní mozaika byla údajně restaurována, ale spíše nahrazena zcela novou, provedenou zřejmě v ateliéru Josefa Odrášky. Sv. Cyril je zde zpodoběn v polopostavě na barevném pozadí s modelem kostela v pravé ruce. Po stranách hlavy má doplněn nápis SV. CYRIL a životní data 827, 869.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše chráněna střešou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky může být označen korodující kovový rám, ve kterém je mozaika umístěna. Na ploše mozaiky byly zaznamenány pavučiny.

- kovový rám, ve kterém je mozaika umístěna jeví známky koroze
- na mozaice byly pozorovány pavučiny



Ztráty materiálu v ploše - nebyly zaznamenány




Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,2 cm. Použité sklo je zakalené, bez bublin. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Některé mozaikové kostky jsou na povrchu popraskané.

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, jemnozrné.

- skleněné kostky jsou místy na povrchu popraskané



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura