



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-02011
Název/motiv mozaiky	Nástavec s křížem, alfou a omegou
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	konec 19. století
Místo	Vyšehradský hřbitov, Praha 2 - Vyšehrad; hrob číslo 13, oddělení 14ark
GPS souřadnice	50°3'53.735"N, 14°25'6.600"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,25 m, šířka 0,65 m (cca) - měřeny všechny tři části dohromady Mozaika je instalována v nice hrobky.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 2,70 m
Mozaika je směřována na (SS)	jih
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se vyskytuje zeleň. Stavba nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu.
Poznámky	Tato mozaika patří do celku 16 mozaik zdobících niky hrobek po obvodu hřbitova.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY


Mramorový náhrobek v centru západních arkád vyšehradského hřbitova působí především sochařskou výzdobou Antonína Poppa. Sousoší představuje Janu a Elzinku z Ungrů, které zde byly pohřbeny v letech 1898, resp. 1897. Nad zadním panelem hrobky se zvedá polokruhový nástavec, na němž je zasazena drobnější dekorativní mozaika. V centru je v kameni vytesaný profilovaný kruhový medailon, který vyplňuje mozaikový kříž kombinující zelený rámeček se zlatým pozadím, hnědými konturami a bílou plochou rovnoramenného kříže vyplněného uprostřed jednoduchým motivem květiny. Zbytek nástavce je po stranách vyplněn shodně zpracovanými mozaikami s písmeny alfa a omega.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Mozaika je v celé své ploše chráněna podloubím.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Na některých kostkách je zlacení poškozeno. Pojivo mezi kostkami je šedé.

- kostky s poškozeným zlacením



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti
RTG – fluorescenční analýza

- nebyla provedena
- nebyla provedena
- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura

Bořivoj Nechvátal, *Vyšehrad*, Praha 1976, s. 198.
Václav Potoček, *Vyšehradský hřbitov*, Praha 2005, s. 57.